

# PC® 5800 THIX EPOKSIPASTA

## Injektointiharts

**Tuotekoodi:** PC® 5800 THIX

3-komponenttinen epoksipasta.

### Käyttöalueet

Halkeamien ja reikien täyttö.

Hyvä tarttuvuus erilaisiin pintoihin, kuten betoniin, muuraukseen, puuhun ja teräkseen.

Tiheys: A-komponentti 1,15 g/cm<sup>3</sup>, B-komponentti 1,12 g/cm<sup>3</sup>  
Tartuntavoima: >3 N/mm<sup>2</sup>

### Käyttö

Sekoita A- ja B-komponentteja voimakkaasti. Lisää komponentti C ja sekoita, kunnes muodostuu homogeeninen pasta. Levitä seos 15 minuutin kuluessa sekoittamisesta. Kovettumisaika 2 tuntia (+20 °C). Kovettumaton tuote voidaan poistaa PC® 5900 -puhdistusaineella. Turvallisuusohjeet käyttöturvatieotteessa.

Annostelu: A-komponentti 2 kg, B-komponentti 1 kg, C-komponentti 0,57 kg.

Tilavuusosina noin: A-komponentti 2 osaa, B-komponentti 1 osaa, C-komponentti 3 osaa



### Varastointi

Noin 24 kuukautta valmistuspäivästä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa, tulee säilyttää kuivassa +5 °C - +30 °C lämpötilassa.

### Tekniset tiedot

Väri	Kellertävä
Pakkauskoost	Pakkaus sisältää: A-komponentti 2 kg, B-komponentti 1 kg, C-komponentti 0,57 kg.
Käyttölämpötila	+5 °C - +30 °C
Viskositeetti	A-komponentti 700 mPas, B-komponentti 2500 mPas
Tiheys (g/cm <sup>3</sup> )	1.1