

ESCE Mistral i14

Kasviöljypohjainen muotiniirrotusaine

ESCE Mistral i14 on käyttövalmis, kasviöljypohjainen muotiniirrotusaine, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan ympäristönsuojelun ja työsuojelun vaatimuksia. Se on työntekijäystävällinen ja sen avulla saadaan korkealaatuisia betonipintoja.

ESCE Mistral i14 muodostaa muottipinnalle väritömän kalvon, joka helpottaa betonin leviämistä ja vähentää kuplien muodostumista. Tuotteen pintaaktiiviset aineet varmistavat laadukkaan lopputuloksen. Tuote on hajuton ja luontaisesti biohajoava.

Käyttöalueet

ESCE Mistral i14 soveltuu käytettäväksi paikallavalussa ja erityisesti elementtivalmistuksessa, jossa sisätiloissa ruiskutettavien irrotusaineiden hajuhaitat heikentävät työskentelyolosuhteita.

Tuotteen avulla saadaan sileä, huokoseton betonipinta. Sitä voidaan käyttää kaikenlaisissa olosuhteissa, kylmässä (-14 °C) ja jopa sateessa ja se kestää myös lämmitettyä betonia 60 °C:een asti.

Edut

- lähes hajuton
- ei helposti syttyvä
- erittäin riittoisa
- kestää sadetta
- voidaan käyttää kylmässä (max -14 °C)
- luontaisesti biohajoava
- ei heikennä pinnoitteiden tartuntaa

Tekniset tiedot

Olomuoto	oljenkeltainen neste
Tiheys	0,889 kg/l
Kin. Viskositeetti	7,7 mm ² /s
Kasviöljypitoisuus	<100 %
Leimahduspiste	>180 °C
Jäätymispiste	-14 °C
Biohajoavuus, 28 vrk	>60 % [OECD 301F]

Käyttöohjeet

ESCE Mistral i14 toimitetaan käyttövalmiina ja se levitetään ruiskulla. Se sopii käytettäväksi kaikille muottimateriaaleille, teräs, filmivaneri tai muovi. Alhaisen viskositeettinsa ansiosta tuotetta riittää hyvin ohut kerros. Se ei heikennä kipsi- tai rappauslaastin tai maalien tartuntaa. Käytettäessä tuotetta on vältettävä yliannostelua. Liiallinen öljykerros saattaa aiheuttaa pölyn muodostusta, betonin värjäytymistä tai ongelmia laastin tai maalien tartunnassa.

Riittoisuus

ESCE Mistral i14 on erittäin taloudellinen. Riittoisuus: 1 l/vähintään 50 m².

Huomattavaa

Varo levittämästä tuotetta muualle kuin muottipinnalle. Esim. suoja- ja puhdistusvarusteille levitettynä se voi auringossa muodostaa tahmeita läiskiä.

Pakkaukset ja varastointi

60 l tynnyri, 210 l tynnyri ja 1000 l kontti
Kestää varastointia vähintään 12 kk suoralta aurin-
gonvalolta ja ääriämpötiloilta suojattuna.

Käyttöturvallisuus

Luokiteltu vaaralliseksi CLP-asetuksen mukaisesti.
Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttö-
tarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Huhtikuu 2024