



## PC CRISTAL Pikatulppa 25 kg

597-PCPATCHPL25

Sementtipohjainen pikatulppa

Nopeasti kovettuva 1-komponenttinen sementtipohjainen pikatulppa betonirakenteiden vuotoja vastaan.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Master</b>         |   |
| <b>CE-merkintä</b>    | Ei  |
| <b>Silko</b>          | Ei  |
| <b>Joutsenmerkki</b>  | Ei  |
| <b>Myyntiyksikkö</b>  | KG  |
| <b>Edut</b>           | Tarttuu betoniin ja muihin mineraalipohjaisiin rakennusmateriaaleihin erinomaisesti. Kovettumisaika 1-4 minuuttia. Tuote ei sisällä klooria ja on myrkytön, eikä kutistu.   |
| <b>Käyttö</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poista pinnalta irtonaiset osat.</li> <li>• Hierrä halkeamat sisältä u-muotoiseksi, kunnes syvyys on 25 mm ja leveys 20 mm.</li> <li>• Sekoita 3 osaa PC® Cristal Pikatulppaa yhteen osaan vettä, kunnes seos on jämäkkää.</li> <li>• Kulutus: 1,8 kg PC® Cristal Pikatulppaa/m<sup>2</sup>/mm paksuus.</li> <li>• Valmista tuotetta vain sen verran kuin sitä tullaan käyttämään 3 minuutin aikana.</li> <li>• Muodosta massasta pyöreä pallo, työnnä se vuotoon ja paina kunnes se kovettuu.</li> <li>• Täytä halkeamat ylhäältä alaspäin.</li> <li>• Korkean vesipaineen ollessa kyseessä suositellaan vedenpoistojärjestelmän asentamista.</li> <li>• PC Cristal Pikatulppa on emäksinen. Kumihanskat ja suojalasit ovat tarpeelliset sekoituksen aikana.</li> </ul> |
| <b>Varastointi</b>    | 6 kuukautta valmistuspäivämäärästä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa. Tulee säilyttää kuivassa paikassa, jossa lämpötila on välillä +10 °C - +30 °C.   |
| <b>Talo2000-koodi</b> | 214.4 Korjaustuotteet (betoni)  |